

# BENTOWOX® NA-20

FT-02  
Versión 2.0

Recomendado en la aglomeración y peletización de alimentos balanceados para animales. Utilizado como portador de vitaminas, minerales y antibióticos en la alimentación animal.

## ENSAYOS QUIMICOS

SiO <sub>2</sub>	50.2 %
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	17.7 %
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1.3 %
MgO	6.7 %
CaO	1.7 %
K <sub>2</sub> O	0.7 %
Na <sub>2</sub> O	2.1 %
Pérdida a 105 °C	10.8 %
Perdida a 1000 °C	1.96 %
Plomo (Pb)	1.2 ppm
Hierro (Fe)	540.0 ppm
Cromo (Cr)	0.0 ppm
Cadmio (Cd)	0.4 ppm
Arsénico (As)	0.4 ppm

## ESPECIFICACIONES

Residuo en 74 micras (malla 200)	Max. 10.0 %
Hinchamiento	17
pH	9.5 – 10.0
Densidad Aparente Compactada	0.97 g/cm <sup>3</sup>
Densidad Aparente sin Compactar	0.81 g/cm <sup>3</sup>
Humedad	9.0 – 10.0 %

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.