

DOLOMITA SF-00

FT-08
Versión 2.0

Fabricado a partir de Dolomita blanca de alta pureza desarrollada especialmente
para revestimientos texturados.

ENSAYOS QUIMICOS

Carbonato de Calcio	Max. 56.00 %
Carbonato de Magnesio	Max. 33.00 %
Óxido de Hierro	Max. 0.13 %
Óxido de Calcio	Max. 29.00 %
Óxido de Magnesio	Max. 15.00 %
Dióxido de Carbono	Max. 49.00 %
Insoluble en HCl	Max. 3.00 %
- Dióxido de Silicio	Max. 2.00 %
- Trióxido de Aluminio	Max. 0.50 %
pH (suspensión acuosa al 10%)	9,0

GRANULOMETRICOS

TAMAÑO DE PARTICULA	MM.	MALLA ASTM
Valor Máximo	2.360	8
Valor Mínimo	0.850	20

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.