

ENDUIDO PLASTICO EXTERIOR

FT-14
Versión 2.0

Es un material formulado con resinas especiales en dispersión acuosa, con alto contenido de cargas de extrema calidad que tiene como finalidad alisar fácil y rápidamente paredes tanto nuevas como viejas. Por su alto contenido de fungicidas no permite el establecimiento de colonias de hongos. Su formidable plasticidad facilita el lijado.

Especialmente recomendado para exteriores para alisar superficies estucadas

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso Específico	1,77 +/-0,02 gr/cm ³	ISO 787/11
pH	9,0 - 10,0	Suspensión acuosa al 10%
Viscosidad	5,80 - 6,40 cm	CSJ 24.1
Índice de Blancura	84.00 %	Photovolt 577

CARACTERISTICAS

Tipos de superficies	Estucos y yesos
Terminación	Mate
Rendimiento	1,5 - 2 m ² /litro según superficie y grosor de película
Secado	30 minutos al tacto y 5 horas para lijar
Tiempo secado final	24 horas
Textura	Da una textura muy suave y un acabado muy fino

OTROS DATOS

Aplicación	Con llana, extender capa delgada de abajo hacia arriba. Dejar secar y lijar suavemente. Si es necesario, aplicar 2º mano, secar 24 horas y volver a lijar.
Presentaciones	Envase plástico de 1, 4, 10 y 20 litros y en tambores metálicos de 200 Litros

Los datos presentados reflejan una media de los resultados obtenidos, reservándose la empresa el derecho de modificarlos. Establecimiento elaborador autorizado Secretaría Nacional de Sanidad Agroalimentaria N° 8567/A/e.