

## REVESTIMIENTOS TEXTURADOS – *MICROTEX® MD*

FT-40  
Versión 2.0

Revestimiento impermeable formulado con resinas acrílicas de gran adherencia y flexibilidad, aditivos especiales y cargas minerales molidas en grados diversos según la alternativa de producto y textura deseada.

Apto para exterior e interior, producto de fácil aplicación, permite con un solo producto reemplazar la terminación fina del revoque y la pintura, su acabado texturado disimula las imperfecciones propias de la superficie. El producto se presenta en el envase en forma de pasta viscosa, lista para usar, pudiéndose optar por un rayado fino, medio o grueso

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso Específico	1,80 -1,90 gr/cm <sup>3</sup>	ISO 787/11
pH	8,5 - 10,0	Suspensión acuosa al 10%
Viscosidad	88 - 95 uk	Stormer Modificado
Porcentaje de Sólidos	76 a 84 %	CSJ IC 11

### CARACTERISTICAS

Tipos de superficies	Apto para aplicar sobre todo tipo de superficie de mampostería, hormigón, ladrillo, placas de yeso, madera y metal.
Terminación	Texturado
Rendimiento	De 2 a 3 Kilos por metro cuadrado
Secado	Seca al tacto en aproximadamente 4 horas
Tiempo secado final	48 a 72 horas

### OTROS DATOS

Aplicación	De acuerdo al grano del producto y a la textura deseada, el revestimiento se puede aplicar con llana metálica, con rodillo de lana o con un soplete especial.
Presentaciones	Grano: Grueso, medio y fino. Colores: Neutro y Color Envases: Plástico de 7 y 30 Kilos / Tambor Metálico de 300 Kg.