

## MICROTEX WD: Revestimiento Acrílico Texturado

FT-41  
Versión 2.0

Revestimiento formulado con resinas acrílicas de gran adherencia y flexibilidad, aditivos especiales, cargas minerales molidas en grados diversos y pigmentos encapsulados de granulometría controlada.

Producto de fácil aplicación, apto para exterior e interior.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

Peso Específico	1,70 -1,85 gr/cm <sup>3</sup>	ISO 787/11
pH	8,5 - 10,0	Suspensión acuosa al 10%

### CARACTERISTICAS

Tipos de superficies	Apto para aplicar sobre todo tipo de superficie de mampostería, hormigón, ladrillo, placas de yeso, madera y metal.
Terminación	Texturado
Rendimiento	De 1 a 2 Kilos por metro cuadrado
Secado	Seca al tacto en aproximadamente 4 horas
Tiempo secado final	48 a 72 horas

### OTROS DATOS

Aplicación	Llana metálica o soplete especial para texturas. Se recomienda aplicar una pintura de fondo, al tono, en especial cuando el sustrato presente contrastes de color.
Presentaciones	Colores: Granito Elena / Arena Elena Envases: Plástico de 7 y 30 Kilos / Tambores 300 Kilos